



# Direct Aluzinc



## 1. Description

Laque décorative et protectrice, en phase solvantée. Application directe sur les métaux non-ferreux, sans primaire ni couche de fond.

### Domaine d'application

Pour les métaux non-ferreux comme l'aluminium, le métal galvanisé, l'inox et le zinc. Extérieur et intérieur.

### Caractéristiques

Formule spéciale 2 en 1 pour métaux non-ferreux: application directe sur les métaux non-ferreux, sans primaire ni couche de fond. 5 ans de protection. Excellente adhérence.

### Aspect

Satiné

### Teintes

Argent

### Emballage

0.75l

## 2. Préparation du support

### Nouveaux métaux non-ferreux

Bien poncer. Éliminez les saletés et la poussière à l'aide d'Hammerite Dégraisse-Métal. Rincez soigneusement à l'eau claire et laissez sécher.

### Surfaces déjà peintes

Faites tout d'abord un essai d'Hammerite Direct Aluzinc et laissez sécher 1 heure. Si aucune réaction ne se produit, appliquez directement Hammerite Direct Aluzinc. En cas de réaction, éliminez toute la peinture avant d'appliquer Hammerite Direct Aluzinc.

### 3. Mode d'application

Mélangez légèrement la peinture avant utilisation.

Température d'application entre 10 et 25 °C.

Prêt à l'emploi.

Appliquez au minimum 1 couche à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Appliquez éventuellement une deuxième couche.

Aussi applicable au pistolet. Contactez nous pour plus d'information.

#### Rendement

11 m<sup>2</sup>/l

#### Temps de séchage

Hors poussière: 2 h

Recouvrable: 4 h

#### Nettoyage des outils

Nettoyez les outils et éclaboussures de peinture au moyen d'Hammerite Diluant et Nettoie-Pinceaux.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

#### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 475 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010).

#### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée juillet 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.hammerite.be](http://www.hammerite.be)