

JARDIN

Xyladecor

Lasure Bois de Terrasses



1. DÉFINITION

Produit de protection du bois, légèrement filmogène, teinté, à base de résines alkydes. Spécialement développé pour la protection du bois de terrasses. Bonne pénétration. La structure et le dessin du bois restent visibles.

Domaine d'application

Spécialement développé pour la protection de terrasses en bois. Protège contre les intempéries: ralentit le grisaillement du bois, protège contre l'eau de pluie stagnante. Peut être appliqué sur des bois durs (bangkirai, ipé,...) et tendres (cèdre,...).
Egalement applicable sur des escaliers en bois, à l'extérieur.

Teintes

Bangkirai.

Emballages

2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

Le bois doit être suffisamment sec au moment du traitement (max. 16%). Dégraisser et dépoussiérer.

Appliquer 3 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Terrasses**.

Pour les bois tendres (résineux) prévoir certainement 3 couches.

Bois lasuré

Poncer, dépoussiérer et dégraisser. Appliquer 2 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Terrasses**.

Bois lasuré en mauvais état, bois verni ou peint

Éliminer toutes les anciennes couches jusqu'au bois nu. Traiter comme un bois neuf.

3. MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger le contenu de l'emballage.
Appliquer à l'aide d'une brosse munie de soies longues.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

10 - 14 m²/litre/couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 4 à 6 h.

Recouvrable: minimum 18 h.

Densité

Ca. 0,91 kg/l.

Aspect

Mat.

L'aspect devient légèrement satiné après l'application de 3 couches et en fonction de la porosité du bois.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage du produit. Eviter la présence d'un feu ouvert ou de toute source d'étincelle.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be



AkzoNobel