

Plaque de plâtre Gyproc® de haute qualité adaptée au confort de vie contemporain



La plaque Habito® est une plaque de plâtre de haute qualité destinée au parachèvement à des applications parachèvement au sec adaptée au confort de vie contemporain. Elle est composée d'une âme de plâtre incombustible enrobée sur les deux faces d'un carton spécial particulièrement robuste et est produite suivant NBN EN 520:2009.

Par sa composition, la plaque Habito® est résistante aux chocs, durable, résistante à la transmission de bruits et en plus adaptée à l'accrochage d'objets divers.

Application et avantages

La plaque Habito® est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :

- comme habillage des cloisons légères et comme revêtement de murs sur une sous-structure en métal ou en bois ;
- comme plaques robuste et durable où il y a des exigences à la résistance aux chocs des cloisons (jusqu'à cinq fois plus robustes que les cloisons classiques) ;
- pour limiter la transmission de bruits aériens entre différentes pièces où il y a des exigences au confort acoustique des cloisons ;
- pour accrocher des objets directement aux plaques, avec des vis à bois, donc sans chevilles et accessoires spéciaux pour cloisons en carton-plâtre - jusqu'à 30 kg/vis ;
- pour cloisons avec protection antivol class RC2;
- pour cloisons avec des exigences au contreventement ;
- à l'aide d'un outillage simple ;
- pour finition immédiate.

Couleur de la plaque

- Face : carton gris
- Dos : carton brun

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde


www.gyproc.be

Spécifications techniques

Standardisation

Type	NBN EN 520:2009	Plaque de plâtre type DFIR
Réaction au feu	NBN EN 520:2009	GKF A2-s1, d0

Forme, dimensions et conditionnement

Type de plaque	Forme des bords	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Conditionnement
Habito®	 ABA *	12,5	1200	600	48
				2600	40
				2800	40
				3000	40
				2600	20
				2800	20
Tolérance	NBN EN 520:2009	±0.5	+0/-4	+0/-5	

*Les bords d'about des plaques ABA sont coupés (GBC).

Poids

Densité	NBN EN 520:2009	> 800 kg/m ³
Masse surfacique (Valeur idéale)	épaisseur 12,5 mm	12,00 kg/m ²

Résistance

		Épaisseur [mm]	Longitudinal [N]	Transversal [N]
Rupture en flexion	NBN EN 520:2009	12,5	≥ 610	≥ 210
∅ dépression d'une bille	NBN EN 520:2009		-- mm	
Dureté Brinell			> 40	N/mm ²

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Caractéristiques thermiques

Conductivité thermique λ	NBN EN 520:2009	0,25 W/(m.K)
Capacité calorifique spécifique c	à 20°C	0,96 kJ/(kg.K)
Coefficient de dilatation linéaire sous l'influence de la température	à H.R. de 65 %	5×10^{-6} m/(m.K)

Caractéristiques hygroscopiques

Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ	NBN EN 520:2009	10
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μd	épaisseur 12,5 mm	0,125 m
Coefficient de dilatation linéaire sous l'influence de l'humidité relative	à 20 °C	7×10^{-6} m/(m.%R.V.)
Perméabilité à l'air	NBN EN 520:2009	$1,4 \times 10^{-6}$ m ³ /(m ² .s.Pa)

Impression plaque

<p>Dos *</p>	<p>Le marquage longitudinal en rouge contient e.a. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gyproc® Habito® • Epaisseur • Poids par plaque • Symbole CE • A2-s1, d0 (C1) • EN 520: type DFIR • Date et heure de production <p>Logo Habito®</p> <p>Pour une installation aisée, les plaques de 1200 mm de largeur sont imprimées au centre avec un point rouge à une distance de 250 mm (est égal à la distance de la vis) .</p>
<p>Face</p>	<p>Le marquage sur les bords longitudinaux en rouge contient e.a. :</p>
<p>Bord longitudinal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gyproc® Habito® • Epaisseur • DFIR
<p>Dans le bord aminci</p>	<p>(Aucun)</p>
<p>Dans le bord d'about aminci en cas de 4xABA</p>	<p>(Aucun)</p>

* Cette impression garantit l'identification, le tracement et l'origine de plaques Gyproc®.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations. Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support. Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.