

Emulsion d'accrochage

Primer d'accrochage pour sols et murs intérieurs et extérieurs

Fiche technique

06/2025



Description du produit

Knauf Émulsion d'accrochage est un primer d'adhérence à base de dispersion synthétique modifiée avec une haute résistance aux alcalis.

Conditionnement

Seaux de 1 et 5 kg.

Stockage

Stocké au sec, à l'abri du gel, des rayons directs du soleil et des fortes chaleurs, dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit reste constante pendant 18 mois.

Domaines d'application

- Primer pour surfaces très absorbantes, avant l'application d'une couche de ragréage.
- Additif pour la réalisation de chapes à base de ciment exemptes de poussière et résistantes à l'abrasion.
- Adjuvant pour la préparation de mortiers de réparation pour béton.
- Adjuvant pour l'amélioration de chapes lisses et chapes adhérentes à base de ciment.
- Primer avant l'application d'une couche de ragréage sur des supports non absorbants ou légèrement absorbants tels que l'asphalte coulé, des chapes en ciment compactes, des panneaux d'aggloméré résistants à l'eau, des carreaux en terrazzo ou d'anciens carrelages.
- Primer pour surfaces mixtes telles que des chapes avec des résidus de colle adhérents.

Propriétés et avantages

- Prêt à l'emploi.
- Pour sol et mur.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Améliore l'adhérence.
- Sans solvants et à faible émissions.
- Teneur en COV < 0,1 % (max. 1 g/l).
- Compatible avec des matériaux de construction alcalins (ciment, chaux.).
- Aucune augmentation de la corrosion de l'acier de construction ou d'armature.

Mise en œuvre

Traitement de surfaces très absorbantes avant l'application d'une couche de ragréage

Utilisée comme primer, l'Émulsion d'accrochage diminue le pouvoir absorbant du support, égalise et améliore l'adhérence sur celui-ci. En fonction du pouvoir absorbant du support (p.ex. béton cellulaire, blocs silico-calcaires, chapes de ciment, etc.) appliquer l'Émulsion d'accrochage diluée comme suit : 1 volume d'émulsion pour 4 volumes d'eau propre. Le primer doit être complètement sec avant la poursuite des travaux.

Réalisation de chapes en ciment exemptes de poussière et résistantes à l'abrasion

L'adjonction de l'Émulsion d'accrochage permet d'améliorer la résistance à l'eau, aux sels de déneigement, aux lessives diluées et aux acides. Pour une épaisseur de chape en ciment normale, ajouter l'Émulsion d'accrochage à l'eau de gâchage dans une proportion de 1 volume d'émulsion pour 5 volumes d'eau propre. En présence d'épaisseurs moins importantes, augmenter le volume d'émulsion d'accrochage jusqu'à 1:3.

Préparation de mortiers de réparation pour anciennes et nouvelles surfaces en béton

L'Émulsion d'accrochage améliore l'adhérence sur le béton (ancien ou nouveau) et assure le durcissement sans fissures des mortiers de réparation. Nettoyer soigneusement le support et appliquer 1 volume d'émulsion d'accrochage diluée dans 5 volumes d'eau propre. Diluée avec les mêmes proportions, l'Émulsion d'accrochage peut aussi servir de liquide de gâchage pour mortiers de réparation.

Amélioration de chapes lisses et de chapes adhérentes (chapes en ciment)

En présence de ce type de chapes, l'adjonction d'Émulsion d'accrochage garantit des surfaces adhérentes et sans fissures. Diluer 1 volume d'Émulsion d'accrochage dans 5 volumes d'eau. Dans le cas de chapes adhérentes, la proportion de dilution dépend de l'épaisseur de la chape, soit environ 1 volume d'émulsion pour 5 volumes d'eau propre (voir point 2). Dans les deux cas, traiter préalablement le support avec un mélange de 1 volume d'émulsion et 5-10 volumes d'eau. En présence de plus grandes surfaces de chape, travailler par zones consécutives. Les joints de dilatation peuvent servir de repères pour la division de la surface.

Égalisation de chapes

Dans le cas d'égalisations de chapes, traiter le support avec un mélange de 1 volume d'Émulsion d'accrochage diluée dans 4 volumes d'eau afin d'améliorer l'adhérence et d'éviter la formation de bulles d'air dans la couche de ragréage. Veiller à ce que le primer soit entièrement absorbé par le support (éviter tout surplus de liquide à la surface).

Primer d'accrochage sur supports non absorbants

Dans le cas de supports minéraux denses tels que les revêtements de plaques ou de carreaux en terrazzo, appliquer 1 volume d'Émulsion d'accrochage diluée dans 2 volumes d'eau avant l'application de l'enduit de ragréage ou avant la pose en lit mince de carrelages.

Données techniques

Température ambiante de mise en œuvre	min. + 5 °C - max. + 25 °C
Température du support	+ 5 °C
Temps de séchage	
Sur support absorbant et non absorbant	min. 12 h (à 23° C et 50 % d'humidité relative de l'air)
Consommation	
- pour une dilution 1:4 sur support très absorbant	env. 30 à 40 g/m ²
- pour une dilution 1:2 sur support non absorbant	env. 30 à 40 g/m ²
pH	env. 9

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Emulsion d'accrochage/FR/06.25/0/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.