

JointFiller 45

Universeel voegproduct op gipsbasis voor het vullen van de ABA-voegen



JointFiller 45 is een universeel voegproduct in poedervorm, op basis van gips en toeslagstoffen en voldoet aan NBN EN 13963:2014.

JointFiller 45 is aan te maken met water, verhardt door binding, heeft een korte afbindtijd (45 minuten) en een beperkte krimp.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	JointFiller 45 wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor kleine en middelgrote werven; • voor het vullen in 1 of 2 lagen van ABA-voegen van Gyproc® platen, in combinatie met een voegband (papier P50 of gaas G50) en van de schroefkoppen; • voor het plaatsen van afwerkingsprofielen (zoals AquaBead® of No-Coat®, ...); • voor het herstellen van beschadigingen; • voor het lijmen van Gyproc® kooflijsten op Gyproc® platen.
Vorm	Poeder
Kleur	lichtgrijs
Herkomst	Saint-Gobain Rigips Austria, Puchberg (AT)

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 13963:2014	3B type voegproduct voor gipsplaten Voegproduct voor vullen en afwerken, zetting
Reactie bij brand	NBN EN 13963:2014	A1

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	papieren zak	5 kg	Euro Pallet	105

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

10/06/2021



JointFiller 45

Verpakking en bewaring		
	Bewaartijd [maanden]	Bewaarcondities
Bewaartijd	12	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	3,5 liter water/zak 5 kg
Rendement	voor ca. 25 m ² voegwerk
Verbruik	+/- 250 g/m ² afhankelijk van de toepassing
Verharding	door binding
Verwerkingstijd	45 tot 60 minuten
Droogtijd (wachtijd)	+/- 1 uur
Verwerkingstemperatuur	Voegproduct: > 7°C Ondergrond: 5°C - 30°C

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	<p>Lees aandachtig de technische informatie in onze systeembrochures, alsook de instructies op de verpakking.</p> <p>De blootgestelde kern van de plaat (GBC boord) dient te worden voorbehandeld vooraleer JointFiller 45 wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen en de hechting te verbeteren.</p>
Verwerking	<p>Strooi het poeder gelijkmatig in de benodigde hoeveelheid water (verhouding 5 kg poeder op 3,5 l water) en meng met een troffel of mixer tot een pasta bekomen wordt. Laat enkele minuten rusten en meng nogmaals door tot een klontervrije pasta. De aangemaakte pasta verwerken binnen de 45 minuten.</p>
Aandachtspunten	<p>Meng JointFiller 45 niet met bindmiddelen of andere producten.</p> <p>Breng JointFiller 45 niet aan op ProMix Premium, JointFinisher Premium of gevefde oppervlakken.</p> <p>Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.</p>

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.