
Nom du produit	:	MoTip Deco Effect Peinture Email-céramique
Référence article	:	303203
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
		Numéro téléphone +31 561 – 69 44 00
		Numéro fax +31 561 – 69 44 31

Description du produit

Peinture de haute qualité pour l'embellissement et la réparation des céramiques et des supports émaillés.

Propriétés du produit

Séchage rapide
Bon pouvoir couvrant
Résistant aux produits d'entretien
Brillance longue durée
Bonne dureté superficielle
Résistant à l'usure et aux éraflures
Excellente adhérence

Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume	:	400 ml
Base	:	liant nitro-cellulosique
Couleur	:	blanc
COV	:	à peu près 85 % w/w
Extrait sec	:	à peu près 15 % w/w
Brillance	:	brillant 85 sous un angle de 60°
Rendement	:	1,25 à 1,75 m ²
Sec hors poussière	:	après 5 à 10 minutes
Sec au contact	:	après 10 à 20 minutes
Sec à cœur / à repeindre	:	après 2 heures
Résistance à la chaleur	:	jusqu'à 110°C

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

Pré-traitement

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Poncer légèrement la surface (grain 600).

Peindre

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer la peinture en plusieurs couches fines. Avant l'application de la couche suivante bien agiter de nouveau l'aérosol.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.