

# Expert Lak Primer Intérieur



## Déscription

Couche de fond couvrante pour bois, acrylique en phase aqueuse.

## Domaine d'application

Applicable sur bois et dérivés (MDF, ...).  
Intérieur.

## Caractéristiques

S'applique facilement, faible odeur. Excellente adhérence. Rapidement recouvrable.  
Respirant. Procure une adhérence exceptionnelle de la couche de finition et garantit un très beau résultat final.

## Teintes

- Blanc.
- Gris : couche de fond idéale pour laques oranges et rouges.
- Jaune ocre : couche de fond idéale pour laques jaunes et vertes.

## Emballage

0,25l, 0.75l, 2.5l

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, rouleau à fibres synthétiques courtes (10 mm). Prêt à l'emploi.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau chaude et savon.

## Rendement

11 m<sup>2</sup>/l par couche

## Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.  
Recouvrable: 3 h.

## Supports / Application

Bois, MDF, panneau de fibres.

### Préparation nouveaux supports

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.  
Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne...): dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P180-P220) et dépoussiérer. Appliquer 1 couche de Levis Expert Lak Primer Intérieur. Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer. Remarque pour le bois saignant (afzélia, merbau): appliquer 2 couches de Levis Expert Lak Primer Intérieur.

### Préparation rénovation

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Isoler les taches dues au saignement des bois exotiques (p. ex. afzélia, merbau) avec 2 couches de Levis Expert Lak Primer Intérieur.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux, poncer et dépoussiérer.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- Appliquer Levis Expert Primer Intérieur sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

### Finition

Appliquer 2 couches de Levis Expert Lak Intérieur Satin.  
Poncer légèrement entre 2 couches (papier à poncer P240).

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)