

Nom du produit	: MoTip Deco Effect Peinture Metallisée				
Couleur	: Brilliant Silver	Aluminium	Sparkling Silver	Silver	
Référence	: 302501	302502	302503	302504	
Couleur	: Gold	Brilliant Gold	Real Gold	Antique Gold	
Référence	: 302505	302506	302507	302508	
Couleur	: Bleu	Noir	Rouge	Violet	Vert
Référence	: 302509	302510	302511	302512	302513

Fournisseur / Fabricant : **MOTIP DUPLI B.V.**
Wolframweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone : **+31 561 – 69 44 00**
Numéro fax : **+31 561 – 69 44 31**

Description du produit

Peinture de haute qualité, pour le traitement des supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques.

Propriétés du produit

Séchage rapide
Ne se déteint pas
Résistant à la lumière et aux rayons UV
Résistant aux conditions atmosphériques
Résistant aux chocs et éraflures
Excellente adhérence

Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume : 400 ml
Base : liant nitro-cellulosique
COV : à peu près 93 % w/w
Extrait sec : à peu près 7 % w/w
Rendement : 1,25 à 1,75 m²
Sec hors poussière : après 5 à 10 minutes
Sec au contact : après 10 à 20 minutes
Sec à cœur / à repeindre : après 2 heures
Résistance à la chaleur : jusqu'à 110°C

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

Pré-traitement

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Eliminer les restes de vieilles peintures, ensuite poncer et appliquer une couche de fond avec un primer blanc MoTip Deco Effect. Pour les supports en matières synthétiques, appliquer d'abord un primer Deco Effect spécial pour plastiques avant d'appliquer une couche de primer blanc MoTip Deco Effect. Après séchage, poncer légèrement (grain P600) la couche de fond.

Peindre

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer la peinture en plusieurs couches fines. Avant l'application de la couche suivante, bien agiter de nouveau l'aérosol.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.