



OM GEGRONDE REDENEN

# ARDEX K 33

## Universele egalisatie

met ARDURAPID-effect

Zeer emissiearm

Cement-basis

Voor het maken van gelijkmatig absorberende en vlakke oppervlakken voor het dragen van elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en tegelbekleding

Voor laagdiktes van 2 – 15 mm,

met toevoegingen tot 30 mm

Begaanbaar na 2 – 3 uren

Belegbaar na 1 dag bij 10 mm laagdikte

Zelfnivellerend


Schuurbaar

Grote vulkracht

Te verpompen

Scheurvrij

Geeft in één arbeidsgang belegklare oppervlakken



### ARDEX systeemproduct

Zeer zekere hechteigenschappen met  
ARDEX-vloerbedekkingslijmen

Lid van de Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffen e.V., GEV



Reg. No. 37344

Producent  
met gecertificeerd kwaliteits-  
managementsysteem volgens  
DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH  
58430 Witten · Postbus 6120  
DUITSLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-299  
kundendienst@ardex.de  
[www.ardex.nl](http://www.ardex.nl), [www.ardex.be](http://www.ardex.be)

# ARDEX K33

## Universele egalisatie

### Toepassing:

Uitvlakken en egaliseren van cement-, gietasfalt en calciumsulfaat-dekvloeren, betonvloeren en andere geschikte vloeren voor het dragen van elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en tegelbekleding.

Voor binnen.

### Samenstelling:

Grijze poeder met speciale cementen en goed dispergerende kunststoffen.

Bij het mengen met water ontstaat er een pasteuze, sterk vervloeide, zelfnivellerende, eventueel te verpompen mortel, die ca. 30 minuten lang te verwerken is en na circa 2 – 3 uren te belopen is.

De mortel verhardt door hydratatie en droogt snel tot een zo spanningsarme massa, dat scheurvorming nagenoeg uitgesloten is.

### Voorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig, stroef en vrij van scheidende lagen zijn (schoon).

Voorstrijken met:

- ARDEX P 51 hecht- en voorstrijkdispersie
- ARDEX P 52 voorstrijkconcentraat
- ARDEX P 4 snelle multifunctionele grondering,  
of
- ARDEX P 82 kunsthars-vorstrijkmiddel

### Verwerking:

In een schone mengemmer doet men schoon water en mengt door krachtig te roeren de poeder, tot een klontenvrije mortel ontstaat.

Voor het mengen van 25 kg ARDEX K 33 poeder is bij verwerking op dichte respectievelijk op voorgestreken ondergronden ca. 5,75 l water nodig.

De mortel is bij + 18° tot +20° C ca. 30 minuten verwerkbaar, waarbij lagere temperaturen de verwerkingsijd verlengen en hogere deze verkorten.

ARDEX K 33 laat zich gemakkelijk uitvlakken en vervloeit zo goed, dat in de regel een nabewerking of schuren overbodig is.

Voor het egaliseren van grotere oppervlakken kan het product met een getande spaan (rakel) worden verwerkt.

Op dichte ondergronden ten minste 1,5 mm laagdikte aanbrengen.

Op gietasfaltvloeren van de hardheidsklassen IC 10 en IC 15 kan de ARDEX K 33-mortel tot een dikte van 5 mm worden opgebracht. Bij laagdiktes vanaf 5 mm tot maximaal 15 mm moet ARDEX K 33 met ARDEX E 25 kunstharsdispersie, 1 : 2,5 met water verdunt, verbeterd en met zand gemengd worden.

### Pompen:

Om de mortel te verpompen zijn worm-, plunjер- en continue werkende mengpompen, die ca. 20 tot 40 l mortel per minuut verwerken, geschikt.

Wordt met zand vermengde ARDEX K 33 mortel gepompt, dan moeten de slangen vóór het pompen van de mortel gesmeerd worden met een mengsel van 1 zak ARDEX K 33 en ca. 6 l water. Cementblubber mag niet als smeervloeistof worden gebruikt. Bij stilstand van meer dan 30 minuten moeten de machine en de slangen worden gereinigd.

### Opgebrachte mortellaag:

De ARDEX K 33-mortel kan zonder toevoegingen tot een dikte van 15 mm worden opgebracht. Bij laagdiktes van meer dan 10 mm tot max. 30 mm moet de mortel als volgt worden vermengd:

Toeslagstof/ gewassen	Korrelgrootte	Mengverhouding Mortel	Toeslagstof
Zand	0 – 4 mm	1,0 RT	0,3 RT
Zand	0 – 8 mm	1,0 RT	0,5 RT

### Algemeen geldt:

De ARDEX K 33 mortel is zonder toevoegingen na ca. 2 – 3 uren bij + 18°C tot +20° C begaanbaar. Eventuele nabewerkingen moeten onmiddellijk nadat hij begaanbaar is, worden uitgevoerd.

Wanneer de oppervlakte van de ARDEX K 33-laag droog is, moet voor het na-egaliseren voorgestreken worden met ARDEX P 52 / ARDEX P 51, 1 : 3 met water verdunt.

ARDEX K 33 droogt en verhardt snel. Uitvlaklagen tot 10 mm zijn bij + 18° C tot +20° C na een dag legklaar. Bij dikkere lagen bedraagt de droogtijd 3 dagen. Tegels kunnen na beloopbaarheid gelegd worden.

De verwerkte mortel dient tegen een te snelle uitdroging door zonneschijn en tocht te worden beschermd.

### Opmerking:

Voor buitengebruik en het gebruik in permanent natte ruimtes mag ARDEX K 33 niet worden gebruikt.

Bij twijfel een proef maken.

### Opmerking:

Bevat cement. Reageert alkalisch. Daarom huid en ogen beschermen. Bij contact grondig met water spoelen. Bij oogcontact dokter bezoeken.

In afgebonden toestand fysiologisch en ecologisch onbeduidend. Veiligheidsblad op aanvraag voor beroepsmatig gebruik verkrijgbaar.

GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm.

---

## **Technisch gegevens volgens ARDEX kwaliteitsnorm:**

---

<b>Mengverhouding:</b>	ca. 5,75 l water : 25 kg poeder komt overeen met 1 deel water : 3 ¾ delen poeder
<b>Soortelijk gewicht:</b>	ca. 1,2 kg/l
<b>Mortelgewicht:</b>	ca. 1,9 kg/l
<b>Materiaalverbruik:</b>	ca. 1,5 kg poeder per m <sup>2</sup> en mm
<b>Verwerkingstijd (+20 °C):</b>	ca. 30 Min.
<b>Beloopbaarheid/ Belegbaar voor tegels (+20 °C):</b>	na ca. 2 – 3 uren
<b>Belegbaar (+20 °C):</b>	na ca. 1 dag; in laagdiktes boven 10 mm na ca. 3 dagen
<b>Drukvastheid:</b>	na 1 dag ca. 15,0 N/mm <sup>2</sup> na 7 dagen ca. 25,0 N/mm <sup>2</sup> na 28 dagen ca. 33,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Buigbelasting:</b>	na 1 dag ca. 4,0 N/mm <sup>2</sup> na 7 dagen ca. 6,0 N/mm <sup>2</sup> na 28 dagen ca. 9,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Geschikt voor stoelrollen:</b>	ja
<b>Geschikt voor vloerverwarming:</b>	ja
<b>EMICODE:</b>	EC 1 R = zeer emissiearm
<b>Verpakking:</b>	zakken met 25 kg netto
<b>Opslag:</b>	ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

---

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben. Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.

