
Productnaam	:	MoTip Deco Effect Chalk & Click	
Artikelnummer	:	303101	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige schoolbordlak, welke tevens geschikt is voor magneten. Voor het behandelen van gladde ondergronden van metaal, hout, steen en diverse soorten kunststof, zowel behandeld als onbehandeld.

Productkenmerken

Zeer hoge dekkraft
Krasvast en stootvast
Bestand tegen schoonmaakmiddelen
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Alkydhars
Kleur	:	Schoolbord Zwart
VOS-gehalte	:	Circa 62% w/w
Vaste stof	:	Circa 38% w/w
Glans	:	Mat
Rendement schoolbord	:	1,25 tot 1,75 m ²
Rendement magnetisch schoolbord	:	0,4 tot 0,5 m ²
Stofdroog	:	Na 30 tot 60 minuten
Kleefvrij	:	Na 2 tot 3 uur
Uitgehard	:	Na 48 uur

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Eventuele loslatende oude verfresten verwijderen, aansluitend schuren tot de ondergrond glad is.

Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 15 tot 20 centimeter.

Voor het verkrijgen een optimaal magnetisch effect, de lak in minimaal drie (3) lagen aanbrengen, met een tussentijdse droogtijd van circa 10 minuten. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.