

Floor Extra Resist



Productomschrijving

Watergedragen tweecomponenten epoxyvloerverf voor zware belasting.

Toepassing

Toepasbaar op onbehandelde en geschilderde ondergronden (beton- en zandcementvloeren). Voor bijv. garages. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Geurarm. Is uitzonderlijk slijtvast en buitengewoon bestand tegen chemicaliën, olie, benzine, Vergemakkelijkt het onderhoud en vermijdt stofvorming.

Aspect

Halfglanzend.

Kleuren

3 kant en klare kleuren (roestbruin, parelgrijs, muisgrijs).

Verpakkingen

0,75l, 2,5l

Verwerking

Component A en verharder B een aantal minuten goed mengen, bij voorkeur met mechanische roerder. Opgelet : product opgebruiken binnen 1h30 bij 20°C (1h bij 30°C), daarna wordt het mengsel hard en kan kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Verwerking met borstel of rol. Reiniging gereedschap met warm water, onmiddellijk na gebruik.

Rendement

6 à 9 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 6 uur

Overschilderbaar: 16 uur

Ingebruikname: 48 uur

Volledige uitharding: 7 dagen (zware belasting)

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Chape, beton, betontegels, tegelvloeren.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Indien er hardnekkige vette vlekken zijn: de vlekken afwassen met synthetische thinner.

Gebruik altijd Levis Floor Cleaner om een goede hechting te verzekeren. Zorgvuldig naspoelen met water en volledig laten uitdrogen (min. 1 dag).

Nagaan of de ondergrond droog en coherent is (losse delen verwijderen). Zich vergewissen van de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen indien nodig.

1 laag Levis Floor Primer aanbrengen, verdund met water (30% verdunning; voor tegelvloeren onverdund). Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

Vorbereiding bij renovatie

- Oude verflagen in goede staat grondig reinigen met Levis Floor Cleaner, met water spoelen en minimum 1 dag laten drogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna reinigen met Levis Floor Cleaner, met water spoelen en minimum 1 dag laten drogen.
- Scheuren, barsten en gaten: verwijder alle niet hechtende delen met een beitel en een metalen borstel. Vul op met een geschikt reparatiemiddel of cementmortel (laten drogen).
- Hardnekkige olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner.
- Opmerking aangaande vochtproblemen: vergewis je van de droogheid van de bodem en de afwezigheid van opstijgend grondvocht. Geen vloeren verven die meer dan 5% vochtigheid bevatten. De vloer goed laten drogen (bv. nieuwbouw, renovatie).
- 1 laag Levis Floor Primer, verdund met 10 à 15 % water, aanbrengen. Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

Afwerking

Binnen de 3 dagen afwerken met 2 lagen Levis Floor Extra Resist.

Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen en gezicht.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 140 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/j): 140 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info